

# Héra Prémium Design effekt alapozó beltéri falfesték

Matt, hófehér, érdes hatású pigmentált alapozó és beltéri falfesték

## Tulajdonságok:

A matt, hófehér alapozó és festék az antik, mediterrán hatású bevonatrendszer első, érdes hatású felszín biztosító alapozó rétege, mely speciálisan a Héra kolor Prémium Design effekthatású festékhez lett kifejlesztve. Önmagában is használható festékként.

- Pigmentált
- Kiváló fedőképességű
- Strukturált felületű

## Alkalmazási terület:

Vakolt, beton, gipszkarton és glettelt belső falfelületek alapozójaként a Héra design festékcsalád alá.

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

A festendő felület legyen száraz, hordképes, egyenletes szívóképességű, megfelelően alapozott. A porló, leváló részeket el kell távolítani és az adott alapfelületnek megfelelően kijavítani.

## Új, vakolt vagy beton illetve; gipsz tartalmú glettel előkészített vagy gipszkarton felületek:

Finoman csiszolja meg a felületet csiszolópapírral majd tisztítsa meg a portól. Alapozáshoz és a felület szívóképességének kiegyenlítéséhez Héra Falfix használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

## Régi, már festett felületek:

Finoman csiszolja meg a felületet csiszolópapírral majd tisztítsa meg a portól. Alapozáshoz és a felület szívóképességének kiegyenlítéséhez Héra Falfix használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott festendő felület vizsgálatától.

## FELHASZNÁLÁS:

### Anyagelőkészítés, hígítás:

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverjük fel, illetve bizonyos időközönként festés közben is. Héra beltéri falfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítása nem szükséges.

### Anyagszükséglet:

Egy rétegben: 0,12-0,14 l/m<sup>2</sup>

Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, a felülettől és a hígítástól. A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet pontos értékét adott esetben a bevonandó falfelületen kell meghatározni.

### A feldolgozás hőmérséklete:

Javasolt +5 °C alatti hőmérsékleten, amin a levegő, az anyag és az alapfelület hőmérsékletére egyaránt értendő.

### Felhordás módja:

Ecsettel vagy hengerrel.

### Színezhetőség:

A fehér színű Héra Prémium Design effekt alapozó beltéri falfesték Héra színezőpasztával színezhető, de ekkor a Héra kolor Prémium Design effekt hatású belső falfesték felvitelével kialakított dekoratív rendszer színekártyáján látható megjelenés módosul.

### Száradási idő, átvonhatóság:

A száradási idő és az átvonhatóság nagymértékben függ az alapfelülettől, a páratartalomtól és a hőmérséklettől. Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik. +23 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett kb. 2 óra múlva festhető át.

### Műszaki tulajdonságok\*:

Jellemző	Vizsgálati előírás	Mért érték	Megjegyzés
sűrűség	MSZ EN ISO 2811-1	1,57-1,59 g/cm <sup>3</sup>	
kiadósság	gyakorlati érték	8 m <sup>2</sup> /l	egy rétegben
fényesség	MSZ-EN 13300	tompamatt	MSZ EN ISO 2813
szemcsefinomság	MSZ-EN 13300	közepes	MSZ EN ISO 1524



### **Tárolás, raktározás:**

A terméket +5 és +25 °C között száraz, tűző naptól és fagytól védett helyen kell tárolni.

### **Tanácsok, ajánlások, speciális tudnivalók, egyébek:**

A Héra kolor Prémium Design effekt hatású belső falfesték alá nélkülözhetetlen alapfelületet képez. Kissé szemcsés felületi hatása nagymértékben megkönnyíti az esztétikus felület kialakítását az effekt bevonat felhordásakor.

A Héra kolor Prémium design metálhatású beltéri falfesték felhordása előtt kiváló alapot képez az egyenletes festékfelhordáshoz.

