

Héra színezőpaszta és festék

Tulajdonságok:

Kiváló színező erejű, és önmagában dekorációs festésre is alkalmazható színezőpaszta, amely kül- és beltéri, diszperziós-, mész- és szilikátfestékek színezésére alkalmas.

- Kiváló színezőerő
- Számítalan
színárnyalatban elérhető
- Önálló festékként is

Alkalmazási terület:

Diszperziós-, mész- és szilikátfestékek utólagos színezésére, beltérben minden szín, kültérben meghatározott színek önálló és kevert alkalmazásával. Belső térben önálló festékként is alkalmazható.

ALKALMAZÁS FELTÉTELEI:

A színezendő festék előkészítése:

A színezendő festék legyen szobahőmérsékletű, homogén, a színezés előtt jól keverjük fel.

Diszperziós festékek színezése:

Beltéri diszperziós festékekhez korlátlanul, kültéri festékekhez max. 10% mennyiségben adagolható. A bekeverés előtt a Héra színezőpasztát és festéket jól rázzuk fel, homogenizáljuk, majd kis részletekben, folyamatos keverés mellett adagoljuk a színezendő festékhez. Belső térben minden szín alkalmazható, diszperziós homlokzatfestékekhez azonban a megfelelő UV állóság elérése miatt csak a következő színeket adagoljuk:

300 Fekete, 450 Okker, 500 Barna, 507 Mandula, 600 Zöld, 700 Kék, 780 Levendula

Szilikátfesték színezése:

A Héra páraáteresztő szilikátfesték színezése maximum 3% Héra színezőpaszta és festék adagolásával történhet az előzőekben leírt módon.

Az alkalmas színek: 300 Fekete, 450 Okker, 500 Barna, 600 Zöld, 700 Kék

Mészfestékek színezése:

A Héra mészfesték maximum 3% Héra színezőpaszta és festékkel színezhető. Mind a beltéri, mind pedig a kültéri felhasználásnál a következő színek alkalmazhatók:

300 Fekete, 450 Okker, 500 Barna, 600 Zöld, 700 Kék.

A színezést úgy végezzük, hogy a színezőt kis mennyiségű vízzel felhígítjuk, majd a hígított anyagot apránként, folyamatos keverés mellett adagoljuk a mészfestékbe.

A beszínezett mészfestéket azonnal fel kell használni, tárolni nem lehet.

Önálló beltéri festékként alkalmazva:

A festendő felület legyen por és szennyeződésmentes, hordképes. Alapozunk a felület szívóképességének megfelelően Héra Falfix diszperziós mélyalapozóval. Az alapozó száradása után Héra színezőpaszta és festék felhordása hígítatlan állapotban, kisebb felületek esetén ecsettel, nagyobb felületek esetén akár hengerral is történhet.

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott festendő felület vizsgálatától.

FELHASZNÁLÁS:

Anyagelőkészítés, hígítás:

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverjük fel. A Héra színezőpaszta és festék felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítása nem szükséges.

Anyagszükséglet:

Javasolt rétegszám: 2 réteg

Egy rétegben: 0,1-0,12 l/m²

Két rétegben: 0,2-0,24 l/m²

Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, a felülettől és a hígítástól. A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet pontos értékét adott esetben a bevonandó falfelületen kell meghatározni.

A feldolgozás hőmérséklete:

Javasolt +5-30 °C közötti anyag, alapfelület és levegő hőmérsékleten, 80%-os relatív páratartalom alatt.

Felhordás módja:

Ecsettel, hengerrel

Színezhetőség:

Egyes színek egymással keverhetők.

Száradási idő, átvonhatóság:

A száradási idő és az átvonhatóság nagymértékben függ az alapfelülettől, a páratartalomtól és a hőmérséklettől. Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik. +23 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett kb. 2 óra múlva festhető át.

Kiszerezési méretek:

0,5 L; 125ML;

Műszaki tulajdonságok:

Jellemző	Vizsgálati előírás	Mért érték	Megjegyzés
sűrűség	MSZ EN ISO 2811-1	1,0-1,4 g/cm ³	színenként eltérő
fényesség	MSZ-EN 13300	matt	MSZ EN ISO 2813
szemcsefinomság	MSZ-EN 13300	finom	MSZ EN ISO 1524
Jellemző	Vizsgálati előírás	Mért érték	Megjegyzés

Tárolás, raktározás:

A terméket +5 és +25 °C között száraz, tűző naptól és fagytól védett helyen kell tárolni.

Tanácsok, ajánlások, speciális tudnivalók, egyébek:

Az erősen lúgos mészfestékek a színezés után tárolva hajlamosak koagulálni, azaz olyan nagymértékben besűrűsödni, ami felhasználásukat lehetetlenné teszi. Soha se tároljunk Héra színezőpasztával színezett mészfestéket, minden esetben azt azonnal használjuk fel.

A szerves pigmenteket tartalmazó Héra színezőpaszta és festék nem rendelkezik megfelelő fényállósággal. Külső térben, homlokzatfestékek színezésére csak az ajánlott színeket használjuk. Ha így nem tudunk megfelelő színű terméket előállítani, válasszuk inkább a gépi színkeverést.

Amennyiben nagyobb mennyiségű (több, mint egy kiszerezési egység) festéket kell beszíneznünk, öntsük ki az egész színezendő mennyiséget egy nagyobb edénybe és egyszerre színezzük meg. Ha ezek után a festéket megfelelően homogenizáljuk elkerülhető a színeltérés.

A termék alkalmazási tulajdonságait és a kiadóságot nagymértékben befolyásolhatják a felhasználás körülményei és az alapfelület minősége. A javasolttól eltérő alkalmazásból, a szakmai ismeretek hiányából adódó hibákért nem vállalunk felelősséget.