

Héra rusztikus belső falfesték

Strukturált, fűrészporos tapéta hatású fehér színű falfesték

Tulajdonságok:

Rusztikus hatású, fűrészpor töltőanyagot tartalmazó, dekoratív hatású, matt beltéri falfesték. Héra Színezőpasztákkal bármilyen pasztell árnyalatra színezhető.

- Erősen strukturált felület
- Fűrészporos tapéta hatás
- Eltünteti a felületi egyenetlenségeket

Alkalmazási terület:

Vakolt, beton, gipszkarton és glettelts belső falfelület festésére, sérült fűrészporos tapéta felületek javítására.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS:

A festendő felület legyen száraz, hordképes, egyenletes szívóképességű, megfelelően alapozott. A porló, leváló részeket el kell távolítani és az adott alapfelületnek megfelelően kijavítani.

Új, vakolt vagy beton illetve; gipsz tartalmú glettel előkészített vagy gipszkarton felületek:

Finoman csiszolja meg a felületet csiszolópapírral majd tisztítsa meg a portól. Alapozáshoz és a felület szívóképességének kiegyenlítéséhez Héra Falfix használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

Régi, már festett felületek:

Finoman csiszolja meg a felületet csiszolópapírral majd tisztítsa meg a portól. Alapozáshoz és a felület szívóképességének kiegyenlítéséhez Héra Falfix használatát javasoljuk a termékismertetőben leírt módon.

Megjegyzés: a javasolt rétegfelépítések minden esetben a legjobb tudásunk szerinti ajánlások, és nem mentesítik a felhasználót az adott festendő felület vizsgálatától.

FELHASZNÁLÁS:

Anyagelőkészítés, hígítás:

A terméket a feldolgozás előtt alaposan keverjük fel, illetve bizonyos időközönként festés közben is. Héra Rusztikus belső falfesték felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítása nem szükséges. Amennyiben mégis erre van szükség, az első réteghez maximum 10%.

Anyagszükséglet:

Egy rétegben: 0,25-0,30 l/m²

Javasolt rétegszám: 1-2 réteg.

Az anyagszükséglet függ többek között a felhordás módjától, a felülettől és a hígítástól. A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. Az anyagszükséglet pontos értékét adott esetben a bevonandó falfelületen kell meghatározni.

A feldolgozás hőmérséklete:

Javasolt +5-30 °C közötti anyag, alapfelület és levegő hőmérsékleten, 80%-os relatív páratartalom alatt.

Felhordás módja:

Ecsettel, hengerrel vagy megfelelő szóró berendezéssel. Szóráshoz a szórási paramétereket az adott géptípushoz kell beállítani. Szóráshoz ajánlott eszköz: felsőtartályos un. Putzmeister típusú pisztoly.

Színezhetőség:

Héra színezőpasztával pasztell árnyalatokra színezhető (max. 3%-ban).

Száradási idő, átvonhatóság:

A száradási idő és az átvonhatóság nagymértékben függ az alapfelülettől, a páratartalomtól és a hőmérséklettől. Magasabb páratartalom és alacsonyabb hőmérséklet esetén a száradási idő meghosszabbodik. +23 °C levegő- és aljzathőmérsékletnél, 65% relatív páratartalom mellett kb. 4 óra múlva festhető át.

Műszaki tulajdonságok:

Jellemző	Vizsgálati előírás	Mért érték	Megjegyzés
sűrűség	MSZ EN ISO 2811-1	1,45-1,49 g/cm ³	
kiadósság	MSZ EN ISO 6504-3	2 m ² /l	tapasztalati érték, 2 rétegben
fényesség	MSZ-EN 13300	matt	
szemcsefinomság	MSZ-EN 13300	durva	MSZ EN ISO 1524
szárazanyag tartalom	HSZ B027	57-60 %	Mettler Toledo HS 153 150°C/1mg/50s



Tárolás, raktározás:

A terméket +5 és +25 °C között száraz, tűző naptól és fagytól védett helyen kell tárolni.

Tanácsok, ajánlások, speciális tudnivalók, egyébek:

Ügyeljünk arra, hogy a festéket a felületre egyenletes mennyiségben hordjuk fel.

Amennyiben a Héra rusztikus belső falfesték felülete túl éles szemcséket tartalmazna, fessük át a teljes felületet egy rétegben Héra belső falfestéssel.

Megsérült fűrészporos tapéta felületek javítására is alkalmazhatjuk. Ilyenkor a meglévő tapéta struktúrájának megfelelő felületet kell kialakítani.

